

# SOCOR

SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE ET DE RÉCEPTION DE COMBUSTIBLES

11, rue Storez, 59500 DOUAI - Téléphone (27) 88.97.02

Télex 135985 F

ADRESSE DE LIVRAISON

E.D.F. CLE DE VITRY

BP. 27

94402 VITRY SUR SEINE CEDEX

REF. CDE : VY.3674I/50I608I

: du 12.04.85

A l'att. de M. LESURQUE

DOUAI, LE 06/06/85

COMMANDE N° :

## RÉSULTATS D'ANALYSES

10 JUIN 1985

*STechy*

TRANCHE 3 -- MARS 1985

-- SUIES

-- DESCHAMP 1

-- DESCHAMP 2

-- DESCHAMP 3

-- ENTRE ECONOMISEUR

-- ENTREE SURCHAUFFEUR PRIMAIRE

-- ENTREE SURCHAUFFEUR SECONDAIRE

-- RESURCHAUFFEUR MILIEU

-- CHAMBRE MORTE

-- RF - BT

-- RF - HT

-- MACHEFERS

xx pH : Extraction à l'eau déminéralisée chaude de 1 gramme de cendres.  
: Filtration. Volume amené à 100 ml. Le pH a été déterminé sur  
: cette solution.

Messieurs,

Veuillez trouver ci-dessus le compte rendu des prestations que nous avons effectuées  
conformément à vos ordres.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués

*Ch. Lesurque*

ADRESSE DE LIVRAISON

E.D.F. CLE DE VITRY  
B.P. 27

94402 VITRY S/SEINE CEDEX

REF CDE : VY.36741/5016081  
V/LETRE : DU 12.04.85  
V/AVIS : 13669-ANALYSE SUIES  
A L'ATTENTION DE M LESURQUE

DOUAI, LE 06/06/85

COMMANDE N°: 08683

PAGE : 1

## RÉSULTATS D'ANALYSES

10 JUIN 1985


- SUIES - TRANCHE 3 - MARS 1985 - - DESCHAMP 1 -  
=====

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| PH (AU PHMETRE ).....                    | 8,9       |
| ANALYSE CHIMIQUE CENDRES.ELEMENTS MAJEUR |           |
| SILICIUM EN $SiO_2$ .....                | 51,3 %    |
| ALUMINIUM EN $Al_2O_3$ .....             | 29,7 %    |
| .....                                    | %         |
| FER EN $Fe_2O_3$ + TITANE EN $TiO_2$     | 8 %       |
| CALCIUM EN $CaO$ .....                   | 4,3 %     |
| MAGNESIUM EN $MgO$ .....                 | 1,6 %     |
| POTASSIUM EN $K_2O$ .....                | 1,4 %     |
| SODIUM EN $Na_2O$ .....                  | 0,3 %     |
| SULFATES EN $SO_3$ .....                 | 2,9 %     |
| TOTAL ANALYSE DES CENDRES.....           | 99,5 %    |
| TENEUR EN BENZO-PYRENES.....             | < 2 MG/KG |
| GRANULOMETRIE SUR PRODUIT FIN .....      | CI-APRES  |
| 0 - 0,040 mm. ....                       | 75 %      |
| 0,040 - 0,063 mm. ....                   | 19 %      |
| 0,063 - 0,100 mm. ....                   | 5 %       |
| > 0,100 mm. ....                         | 1 %       |

Messieurs,

Veuillez trouver ci-dessus le compte rendu des prestations que nous avons effectuées conformément à vos ordres.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués



ADRESSE DE LIVRAISON

E.D.F. CLE DE VITRY  
B.P. 27

94402 VITRY S/SEINE CEDEX

REF CDE : VY.36741/5016081  
V/LETRE : DU 12.04.85  
V/AVIS : 13669-ANALYSE SUIES  
A L'ATTENTION DE M LESURQUE

DOUAI, LE 06/06/85

COMMANDE N°: 08684

PAGE : 1

## RÉSULTATS D'ANALYSES

10 JUIN 1985

- SUIES - TRANCHE 3 - MARS 1985 - - DESCHAMP 2 -  
=====

PH (AU PHMETRE )..... 8,9

### ANALYSE CHIMIQUE CENDRES.ELEMENTS MAJEUR

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| SILICIUM EN $SiO_2$ .....            | 50,2 % |
| ALUMINIUM EN $Al_2O_3$ .....         | 32,5 % |
| .....                                | %      |
| FER EN $Fe_2O_3$ + TITANE EN $TiO_2$ | 7,3 %  |
| CALCIUM EN $CaO$ .....               | 5 %    |
| MAGNESIUM EN $MgO$ .....             | 1,3 %  |
| POTASSIUM EN $K_2O$ .....            | 1 %    |
| SODIUM EN $Na_2O$ .....              | 0,2 %  |
| SULFATES EN $SO_3$ .....             | 2 %    |
| TOTAL ANALYSE DES CENDRES.....       | 99,5 % |

TENEUR EN BENZO-PYRENES..... < 2 MG/KG


GRANULOMETRIE SUR PRODUIT FIN ..... CI-APRES

|                        |      |
|------------------------|------|
| 0 - 0,040 mm. ....     | 50 % |
| 0,040 - 0,063 mm. .... | 41 % |
| 0,063 - 0,100 mm. .... | 7 %  |
| 0,100 - 0,125 mm. .... | 1 %  |
| > 0,125 mm. ....       | 1 %  |

Messieurs,

Veuillez trouver ci-dessus le compte rendu des prestations que nous avons effectuées conformément à vos ordres.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués



ADRESSE DE LIVRAISON

E.D.F. CLE DE VITRY  
B.P. 27

94402 VITRY S/SEINE CEDEX

REF CDE : VY.36741/5016081  
V/LETRE : DU 12.04.85  
V/AVIS : 13669-ANALYSE SUIES  
A L'ATTENTION DE M LESURQUE

DOUAI, LE 06/06/85

COMMANDE N°: 08685

PAGE : 1

## RÉSULTATS D'ANALYSES 10 JUIN 1985

- SUIES - TRANCHE 3 - MARS 1985 - - DESCHAMP 3 -  
=====

PH (AU PHMETRE )..... 7,9

### ANALYSE CHIMIQUE CENDRES.ELEMENTS MAJEUR

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| SILICIUM EN $SiO_2$ .....            | 52,9 % |
| ALUMINIUM EN $Al_2O_3$ .....         | 31,2 % |
| .....                                | %      |
| FER EN $Fe_2O_3$ + TITANE EN $TiO_2$ | 6,4 %  |
| CALCIUM EN $CaO$ .....               | 4,3 %  |
| MAGNESIUM EN $MgO$ .....             | 1,3 %  |
| POTASSIUM EN $K_2O$ .....            | 1 %    |
| SODIUM EN $Na_2O$ .....              | 0,3 %  |
| SULFATES EN $SO_3$ .....             | 2,1 %  |
| TOTAL ANALYSE DES CENDRES.....       | 99,5 % |

TENEUR EN BENZO-PYRENES..... < 2 MG/KG


### GRANULOMETRIE SUR PRODUIT FIN ..... CI-APRES

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 0 - 0,040 mm; .....    | 90 %  |
| 0,040 - 0,063 mm. .... | 7 %   |
| 0,063 - 0,100 mm. .... | 1 %   |
| 0,100 - 0,125 mm. .... | I %   |
| 0,125 - 0,160 mm. .... |       |
| 0,160 - 0,200 mm. .... |       |
| 0,200 - 0,250 mm. .... |       |
| > 0,250 mm. ....       | > 1 % |

Messieurs,

Veuillez trouver ci-dessus le compte rendu des prestations que nous avons effectuées conformément à vos ordres.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.



ADRESSE DE LIVRAISON

E.D.F. CLE DE VITRY  
B.P. 27

94402 VITRY S/SEINE CEDEX

REF CDE : VY.36741/5016081  
V/LETRE : DU 12.04.85  
V/AVIS : 13669-ANALYSE SUIES  
A L'ATTENTION DE M LESURQUE

DOUAI, LE 06/06/85

COMMANDE N°: 08686

PAGE : 1

## RÉSULTATS D'ANALYSES

10 JUIN 1985

- SUIES - TRANCHE 3 - MARS 1985 - - ENTREE ECONOMISEUR -  
=====

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| PH (AU PHMETRE ).....                    | 9,6    |
| ANALYSE CHIMIQUE CENDRES.ELEMENTS MAJEUR |        |
| SILICIUM EN $SiO_2$ .....                | 52,5 % |
| ALUMINIUM EN $Al_2O_3$ .....             | 25,5 % |
| .....                                    | %      |
| FER EN $Fe_2O_3$ + TITANE EN $TiO_2$     | 11,4 % |
| CALCIUM EN $CaO$ .....                   | 5,2 %  |
| MAGNESIUM EN $MgO$ .....                 | 1,3 %  |
| POTASSIUM EN $K_2O$ .....                | 0,8 %  |
| SODIUM EN $Na_2O$ .....                  | 0,2 %  |
| SULFATES EN $SO_3$ .....                 | 3 %    |
| TOTAL ANALYSE DES CENDRES.....           | 99,9 % |

TENEUR EN BENZO-PYRENES..... < 2 MG/KG

GRANULOMETRIE SUR PRODUIT FIN ..... CI-APRES

|                        |      |
|------------------------|------|
| 0 - 0,040 mm. ....     | 51 % |
| 0,040 - 0,063 mm. .... | 26 % |
| 0,063 - 0,100 mm. .... | 15 % |
| 0,100 - 0,125 mm. .... | 3 %  |
| 0,125 - 0,160 mm. .... | 4 %  |
| > 0,160 mm. ....       | 1 %  |

Messieurs,

Veuillez trouver ci-dessus le compte rendu des prestations que nous avons effectuées conformément à vos ordres.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

ADRESSE DE LIVRAISON

E.D.F. CLE DE VITRY  
B.P. 27

94402 VITRY S/SEINE CEDEX

REF CDE : VY.36741/5016081  
U/LETRE : DU 12.04.85  
U/AVIS : 13669-ANALYSE SUIES  
A L'ATTENTION DE M LESURQUE

DOUAI, LE 06/06/85

COMMANDE N° : 08687

PAGE : 1

## RÉSULTATS D'ANALYSES

10 JUIN 1985

- SUIES - TRANCHE 3 - MARS 1985 - ENTREE SURCHAUFFEUR PRIMAIRE  
=====

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| PH (AU PHMETRE ).....                    | 9,1    |
| ANALYSE CHIMIQUE CENDRES.ELEMENTS MAJEUR |        |
| SILICIUM EN $SiO_2$ .....                | 52,3 % |
| ALUMINIUM EN $Al_2O_3$ .....             | 27,5 % |
| .....                                    | %      |
| FER EN $Fe_2O_3$ + TITANE EN $TiO_2$     | 10,1 % |
| CALCIUM EN $CaO$ .....                   | 5 %    |
| MAGNESIUM EN $MgO$ .....                 | 1,4 %  |
| POTASSIUM EN $K_2O$ .....                | 1,3 %  |
| SODIUM EN $Na_2O$ .....                  | 0,3 %  |
| SULFATES EN $SO_3$ .....                 | 1,9 %  |
| TOTAL ANALYSE DES CENDRES.....           | 99,8 % |

TENEUR EN BENZO-PYRENES..... < 2 MG/KG

GRANULOMETRIE SUR PRODUIT FIN ..... CI-APRES

|                        |      |
|------------------------|------|
| 0 - 0,040 mm. ....     | 53 % |
| 0,040 - 0,063 mm. .... | 31 % |
| 0,063 - 0,100 mm. .... | 12 % |
| 0,100 - 0,125 mm. .... | 2 %  |
| 0,125 - 0,160 mm. .... | 1 %  |
| > 0,160 mm. ....       | 1 %  |

Messieurs,

Veuillez trouver ci-dessus le compte rendu des prestations que nous avons effectuées conformément à vos ordres.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

ADRESSE DE LIVRAISON

E.D.F. CLE DE VITRY  
B.P. 27

94402 VITRY S/SEINE CEDEX

REF CDE : VY.36741/5016081  
V/LETTRE : DU 12.04.85  
V/AVIS : 13669-ANALYSE SUIES  
A L'ATTENTION DE M LESURQUE

DOUAI, LE 06/06/85

COMMANDE N° : 08688

PAGE : 1

## RÉSULTATS D'ANALYSES

10 JUIN 1985

- SUIES - TRANCHE 3 - MARS 1985 - ENTREE SURCHAUFFEUR SECONDAIRE -  
=====

PH (AU PHMETRE) ..... 9,2

### ANALYSE CHIMIQUE CENDRES, ELEMENTS MAJEUR

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| SILICIUM EN $SiO_2$ .....            | 53,4 %  |
| ALUMINIUM EN $Al_2O_3$ .....         | 29,1 %  |
| .....                                | %       |
| FER EN $Fe_2O_3$ + TITANE EN $TiO_2$ | 8,5 %   |
| CALCIUM EN $CaO$ .....               | 5,2 %   |
| MAGNESIUM EN $MgO$ .....             | 1,1 %   |
| POTASSIUM EN $K_2O$ .....            | 1 %     |
| SODIUM EN $Na_2O$ .....              | 0,2 %   |
| SULFATES EN $SO_3$ .....             | 2 %     |
| TOTAL ANALYSE DES CENDRES .....      | 100,5 % |

TENEUR EN BENZO-PYRENES ..... < 2 MG/KG


GRANULOMETRIE SUR PRODUIT FIN ..... CI-APRES

|                        |      |
|------------------------|------|
| 0 - 0,040 mm. ....     | 51 % |
| 0,040 - 0,063 mm. .... | 17 % |
| 0,063 - 0,100 mm. .... | 16 % |
| 0,100 - 0,125 mm. .... | 4 %  |
| 0,125 - 0,160 mm. .... | 7 %  |
| 0,160 - 0,200 mm. .... | 2 %  |
| 0,200 - 0,250 mm. .... | 1 %  |
| > 0,250 mm. ....       | 2 %  |

Messieurs,

Veuillez trouver ci-dessus le compte rendu des prestations que nous avons effectuées conformément à vos ordres.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués



ADRESSE DE LIVRAISON

E.D.F. CLE DE VITRY

B.P. 27

94402 VITRY S/SEINE CEDEX

REF CDE : VY.36741/5016081  
V/LETRE : DU 12.04.85  
V/AVIS : 13669-ANALYSE SUIES  
A L'ATTENTION DE M LESURQUE

DOUAI, LE 06/06/85

COMMANDE N°: 08689

PAGE : 1

## RÉSULTATS D'ANALYSES

10 JUIN 1985

- SUIES - TRANCHE 3 - MARS 1985 - - RESURCHAUFFEUR MILIEU -  
=====

PH (AU PHMETRE )..... 9,3

### ANALYSE CHIMIQUE CENDRES.ELEMENTS MAJEUR

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| SILICIUM EN $SiO_2$ .....            | 53,6 % |
| ALUMINIUM EN $Al_2O_3$ .....         | 30 %   |
| .....                                | %      |
| FER EN $Fe_2O_3$ + TITANE EN $TiO_2$ | 7,5 %  |
| CALCIUM EN $CaO$ .....               | 4,9 %  |
| MAGNESIUM EN $MgO$ .....             | 1 %    |
| POTASSIUM EN $K_2O$ .....            | 1 %    |
| SODIUM EN $Na_2O$ .....              | 0,2 %  |
| SULFATES EN $SO_3$ .....             | 1,5 %  |
| TOTAL ANALYSE DES CENDRES.....       | 99,7 % |

TENEUR EN BENZO-PYRENES..... < 2 MG/KG


### GRANULOMETRIE SUR PRODUIT FIN ..... CI-APRES

|                        |      |
|------------------------|------|
| 0 - 0,040 mm. ....     | 66 % |
| 0,040 - 0,063 mm. .... | 12 % |
| 0,063 - 0,100 mm. .... | 10 % |
| 0,100 - 0,125 mm. .... | 3 %  |
| 0,125 - 0,160 mm. .... | 4 %  |
| 0,160 - 0,200 mm. .... | 2 %  |
| 0,200 - 0,250 mm. .... | 1 %  |
| > 0,250 mm. ....       | 2 %  |

Messieurs,

Veuillez trouver ci-dessus le compte rendu des prestations que nous avons effectuées conformément à vos ordres.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.



ADRESSE DE LIVRAISON

E.D.F. CLE DE VITRY  
B.P. 27

94402 VITRY S/SEINE CEDEX

REF CDE : VY.36741/5016081  
V/LETTRE : DU 12.04.85  
V/AVIS : 13669-ANALYSE SUIES  
A L'ATTENTION DE M LESURQUE

DOUAI, LE 06/06/85

COMMANDE N° : 08690

PAGE : 1

## RÉSULTATS D'ANALYSES

10 JUIN 1985


- SUIES - TRANCHE 3 - MARS 1985 - - CHAMBRE MORTE -  
=====

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| PH (AU PHMETRE ).....                    | 9,1       |
| ANALYSE CHIMIQUE CENDRES.ELEMENTS MAJEUR |           |
| SILICIUM EN $SiO_2$ .....                | 56,8 %    |
| ALUMINIUM EN $Al_2O_3$ .....             | 28,6 %    |
| .....                                    | %         |
| FER EN $Fe_2O_3$ + TITANE EN $TiO_2$     | 6,6 %     |
| CALCIUM EN $CaO$ .....                   | 4,5 %     |
| MAGNESIUM EN $MgO$ .....                 | 1,1 %     |
| POTASSIUM EN $K_2O$ .....                | 0,8 %     |
| SODIUM EN $Na_2O$ .....                  | 0,2 %     |
| SULFATES EN $SO_3$ .....                 | 1,3 %     |
| TOTAL ANALYSE DES CENDRES.....           | 99,9 %    |
| TENEUR EN BENZO-PYRENES.....             | < 2 MG/KG |
| GRANULOMETRIE SUR PRODUIT FIN .....      | CI-APRES  |
| 0 - 0,040 mm. ....                       | 73 %      |
| 0,040 - 0,063 mm. ....                   | 22 %      |
| 0,063 - 0,100 mm. ....                   | 4 %       |
| > 0,100 mm. ....                         | 1 %       |

Messieurs,

Veuillez trouver ci-dessus le compte rendu des prestations que nous avons effectuées conformément à vos ordres.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.



ADRESSE DE LIVRAISON

E.D.F. CLE DE VITRY  
B.P. 27

94402 VITRY S/SEINE CEDEX

REF CDE : VY.36741/5016081  
V/LETRE : DU 12.04.85  
V/AVIS : 13669-ANALYSE SUIES  
A L'ATTENTION DE M LESURQUE

DOUAI, LE 06/06/85

COMMANDE N°: 08691

PAGE : 1


## RÉSULTATS D'ANALYSES

10 JUIN 1985

- SUIES - TRANCHE 3 - MARS 1985 - - RF . BT -  
=====

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| PH (AU PHMETRE ).....                    | 9,6       |
| ANALYSE CHIMIQUE CENDRES.ELEMENTS MAJEUR |           |
| SILICIUM EN $SiO_2$ .....                | 52,7 %    |
| ALUMINIUM EN $Al_2O_3$ .....             | 30,3 %    |
| .....                                    | %         |
| FER EN $Fe_2O_3$ + TITANE EN $TiO_2$     | 7,8 %     |
| CALCIUM EN $CaO$ .....                   | 6 %       |
| MAGNESIUM EN $MgO$ .....                 | 1,3 %     |
| POTASSIUM EN $K_2O$ .....                | 0,9 %     |
| SODIUM EN $Na_2O$ .....                  | 0,2 %     |
| SULFATES EN $SO_3$ .....                 | 1 %       |
| TOTAL ANALYSE DES CENDRES.....           | 100,2 %   |
| TENEUR EN BENZO-PYRENES.....             | < 2 MG/KG |
| GRANULOMETRIE SUR PRODUIT FIN .....      | CI-APRES  |
| 0 - 0,040 mm. ....                       | 80 %      |
| 0,040 - 0,063 mm. ....                   | 16 %      |
| 0,063 - 0,100 mm. ....                   | 3 %       |
| > 0,100 mm. ....                         | 1 %       |

Messieurs,  
Veuillez trouver ci-dessus le compte rendu des prestations que nous avons effectuées  
conformément à vos ordres.  
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.



ADRESSE DE LIVRAISON

E.D.F. CLE DE VITRY  
B.P. 27

94402 VITRY S/SEINE CEDEX

REF CDE : VY.36741/5016081  
V/LETRE : DU 12.04.85  
V/AVIS : 13669-ANAL.MACHEFERS  
A L'ATTENTION DE M LESURQUE

DOUAI, LE 06/06/85

COMMANDE N° : 08693

PAGE : 1

## RÉSULTATS D'ANALYSES

10 JUIN 1985

- MACHEFERS - TRANCHE 3 - MARS 1985

=====

BROYAGE ET PREPARATION ECHANTILLON < 3KG

PH (AU PHMETRE ).....

7

ANALYSE CHIMIQUE CENDRES.ELEMENTS MAJEUR

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| SILICIUM EN $SiO_2$ .....            | 58,1 % |
| ALUMINIUM EN $Al_2O_3$ .....         | 24 %   |
| .....                                | %      |
| FER EN $Fe_2O_3$ + TITANE EN $TiO_2$ | 9,2 %  |
| CALCIUM EN $CaO$ .....               | 5,3 %  |
| MAGNESIUM EN $MgO$ .....             | 1 %    |
| POTASSIUM EN $K_2O$ .....            | 1,1 %  |
| SODIUM EN $Na_2O$ .....              | 0,2 %  |
| SULFATES EN $SO_3$ .....             | 0,8 %  |
| TOTAL ANALYSE DES CENDRES.....       | 99,7 % |

Messieurs,

Veuillez trouver ci-dessus le compte rendu des prestations que nous avons effectuées conformément à vos ordres.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

ADRESSE DE LIVRAISON

E.D.F. CLE DE VITRY  
B.P. 27

94402 VITRY S/SEINE CEDEX

REF CDE : VY.36741/5016081  
V/LETTRE : DU 12.04.85  
V/AVIS : 13669-ANALYSE SUIES  
A L'ATTENTION DE M LESURQUE

DOUAI, LE 06/06/85

COMMANDE N°: 08692

PAGE : 1

## RÉSULTATS D'ANALYSES

10 JUIN 1985

- SUIES - TRANCHE 3 - MARS 1985 - - RF . HT -  
=====

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| PH (AU PHMETRE ).....                    | 7,7       |
| ANALYSE CHIMIQUE CENDRES.ELEMENTS MAJEUR |           |
| SILICIUM EN $SiO_2$ .....                | 53,8 %    |
| ALUMINIUM EN $Al_2O_3$ .....             | 24,9 %    |
| .....                                    | %         |
| FER EN $Fe_2O_3$ + TITANE EN $TiO_2$     | 10,7 %    |
| CALCIUM EN $CaO$ .....                   | 5,7 %     |
| MAGNESIUM EN $MgO$ .....                 | 1,5 %     |
| POTASSIUM EN $K_2O$ .....                | 1,1 %     |
| SODIUM EN $Na_2O$ .....                  | 0,4 %     |
| SULFATES EN $SO_3$ .....                 | 2,2 %     |
| TOTAL ANALYSE DES CENDRES.....           | 100,3 %   |
| TENEUR EN BENZO-PYRENES.....             | < 2 MG/KG |
| GRANULOMETRIE SUR PRODUIT FIN .....      | CI-APRES  |
| 0 - 0,040 mm. ....                       | 15 %      |
| 0,040 - 0,063 mm. ....                   | 19 %      |
| 0,063 - 0,100 mm. ....                   | 3 %       |
| 0,100 - 0,125 mm. ....                   | 1 %       |
| 0,125 - 0,160 mm. ....                   | 2 %       |
| 0,160 - 0,200 mm. ....                   | 1 %       |
| 0,200 - 0,250 mm. ....                   | 1 %       |
| > 0,250 mm. ....                         | 58 %      |

Messieurs,

Veuillez trouver ci-dessus le compte rendu des prestations que nous avons effectuées conformément à vos ordres.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.